



Detail produktu

INDUSTROL UNIMAT BÁZE U2175

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I ZASTOSOWANIE:

Baza przeznaczona jest do centrów tonizujących. Po wymieszanu bazy z koncentratami barwiącymi produkt jest przeznaczony do dekoracyjnego malowania matowego: metali, drewna i innych materiałów, do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Drewno musi być czyste, suche, oczyszczone mechanicznie, wilgotne maks. 12 %, wolne od pozostałości żywicy przed aplikacją. Podłoże betonowe lub murowane musi być suche, spójne, czyste, dobrze dojrzałe (zwykle 4-6 miesięcy) i strukturalnie izolowane przed wilgocią gruntową (dolną). Metalowe podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu, rdzy i kurzu, oczyszczone mechanicznie a następnie pomalowane podkładem antykorozyjnym. Podłoża chłonne muszą być impregnowane odpowiednim gruntem. Aby sprawdzić kompatybilność nowej farby ze starą, zaleca się wykonanie powłoki testowej o powierzchni 1m².

ROZCIEŃCZALNIK: BALTECH S6006

ZALECANA PROCEDURA NANOSZENIA:

Przed użyciem dokładnie wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć. Emalia jest nakładana na wstępnie przygotowanym podłożu pokrytym odpowiednim podkładem. **Malowanie drewna:** 1x zagruntować LAZUROL CLASSIC S1023 lub LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033; przetrzeć papierem ściernym nr 150-180; 1-2 warstwy PRAGOPRIMER PLUS S2070 lub LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S2060; przetrzeć papierem ściernym nr 280-320; 2-3 warstwy emalii INDUSTROL UNIMAT U2175.

Malowanie metalu: 1-2 warstwy PRAGOPRIMER STANDARD S2000 lub FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S2003, przetrzeć papierem ściernym nr 280-320; 2-3 warstwy emalii INDUSTROL UNIMAT U2175. Optymalna grubość jednej warstwy to 30-35 µm. Całkowita grubość powłoki wpływa na końcowy stopień matowości. Podczas suszenia i zasychania następuje stopniowy rozwój powłoki, a końcowy etap następuje po około 5 dniach.

Barwienie:

Odcienie kolorów są przygotowywane w systemie BALMIX

EAN:

Obj. číslo:

BS0051

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

Industrol

Url produktu:

<https://www.farbyteluria.pl/industrol-unimat-baze-u2175>