



Detail produktu

SOICRAT koncentrat penetrujący 2802A

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I ZASTOSOWANIE:

SOICRAT KONCENTRÁT 2802A służy do poprawy właściwości wszystkich mieszanin budowlanych zawierających cement lub hydrat wapna lub, po rozcieńczeniu wodą, jako podkład.

PRZYKŁADY UŻYCIA:

Gruntowanie chłonnych podłoży SOICRAT KONCENTRÁT 2802A rozcieńczony 3 do 15 części wody (im bardziej chłonne podłoże tym bardziej rozcieńczamy). Zaprawa betonowa - do 1 części SOICRAT KONCENTRÁT 2802A dodać 10 części wody i do 4 do 5 objętości cementu. Przygotowanie zaprawy do płytek: Mieszanka sucha 2 części piasku i 1 część cementu- ciągle mieszając dodawać SOICRAT KONCENTRÁT 2802A rozcieńczony 1 do 2 części wody, do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Nie moczyć podłoża ani przyklejanych płytek! Na 100 kg hydrátu dodać 10 litrów SOICRAT KONCENTRÁT 2802A i wymieszać z wodą do odpowiedniej konsystencji. Zaprawa ma zwiększoną przyczepność do podłoża, jest elastyczna i dostosowana do muru. Poprawa właściwości betonu lub zaprawy cementowej : dodajemy do 100 kg cementu 4 do 10 litrów SOICRAT KONCENTRÁT 2802A.

EAN:
Obj. číslo: MA4298
Farba rozcieńczająca: Vodou
Barva nátěru: Bezbarvá
Prostředí: Vnitřní i venkovní
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: SOICRAT
Url produktu: <https://www.farbyteluria.pl/soicrat-penetrace-koncentrat-2802a>