

LAZUROL CLASSIC S1023

Impregnująca lazura syntetyczna z dodatkiem oleju

str. 1

Skład

Roztwór żywic alkidowych w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem wysychających olejów i zawiesiny pigmentów organicznych i nieorganicznych oraz specjalnych adytyw.

Właściwości i zastosowanie

LAZUROL CLASSIC S1023 jest przeznaczona do impregnowania miękkiego i twardego drewna narażonego na działanie czynników atmosferycznych i do wykańczania powierzchni drewna we wnętrzach zachowuje charakterystyczny rysunek drewna i podkreśla słoje. **W wersji bezbarwnej 0000 służy wyłącznie jako impregnacja** pod farby i lakiery olejne oraz syntetyczne oraz do powłok wewnętrznych lub do mniejszenia chłonność i drewna pod warstwy kolorowych LAZUROLI. Lazura nie jest przeznaczona do rzeczy, które mają bezpośredni kontakt z żywnością, paszą i pitną wodą oraz do lakierowania mebli dziecięcych i zabawek.

- ◆ Doskonała ochrona miękkiego i twardego drewna
- ◆ Wnika głęboko w strukturę drewna
- ◆ Podkreśla naturalną strukturę drewna

Przykłady zastosowania

Podkład: drewno, płyty wiórowe, korek
Zastosowanie: wewnętrznie, zewnętrznie
Przykłady: meble ogrodowe, deski drewniane, podbitki, elewacje ściany i sufity, ogrodzenia, altany i domy drewniane

Odcień

0000 - bezbarwny, 0010 - biały, 0020 - kasztan, 0021 - orzech, 0022 - palisander, 0023 - teak, 0025 - sipó, 0051 – zieleń jodłowa, 0060 - pinie, 0062 – sosna, 0080 - mahoń, 0099 – heban.

Właściwości fizyczne

Konsystencja	min. 50 s / Ø 2 mm Ford
Zawartość substancji nielotnych	30-35 % wag. (odcień 0000) 35-40 % wag. (inne odcienie)
Zawartość substancji nielotnych	23 % obj.
Temperatura zapłonu	>62 °C
Gęstość	830-880 kg/m ³

LZO, TOC

LZO: 0,66-0,72 kg/kg	TOC: 0,55-0,60 kg/kg
Kategoria: A/h	Próg: VOC (2010): 750 g/l
Max. Zawartość VOC gotowa do użycia : 600 g/l	

Właściwości suchej powłoki

Połysk	stopień 4-5
--------	-------------

Schnięcie

Zasychanie stopień 2 (wydajność powłoki 150 g/m²) maks. 24 godziny (23 °C)

Wydajność teoretyczna

8-10 m²/l I w zależności od chłonności podłoża.

Rozcieńczanie

BALTECH S6006 (do mycia narzędzi)

Przygotowanie podłoża

Nanosi się po dokładnym rozmieszczeniu na suche, bez rosy drewno o wilgotności najwyżej 12 %, po usunięciu resztek żywicy.
Drewno o podwyższonej zawartości żywicy (modrzew, sosna), wcześniej należy usunąć wszystkie wypływy żywicy, np. przez nitro rozcieńczalnik BALTECH C6000. Wstępna obróbka drewna zależy od jakości ogólnego wyglądu ostatecznego wykończenia z drewna i żywotność powłoki systemu malarskiego.
Powierzchnię drewna najpierw zaimpregnować odpowiednim środkiem impregnującym (do wnętrza) bezbarwny LAZUROL CLASSIC S1023, na zewnątrz LAZUROL PODKŁAD IMPREGNACYJNY S1033, który ochroni drewno przed atakiem grzybów, pleśni i owadów. W następnym kroku należy przeszlifować powierzchnię drewna drobnym papierem ściernym, a następnie nałożyć cienką warstwę

LAZUROL CLASSIC S1023

Impregnująca lazura syntetyczna z dodatkiem oleju

str. 2

	lazury. W przypadku farb renowacyjnych należy usunąć z drewna grube, niespójne stare warstwy np. poprzez szlifowanie.
Warunki nanoszenia	Temperatura powietrza i podłoża podczas nanoszenia powinna być w zakresie 10 °C do 25 °C, względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 75 %, temperatura i względna wilgotność powietrza nie powinny być mierzone w bezpośredniej bliskości malowanego podłoża. Niższa temperatura i większa względna wilgotność podczas nanoszenia i schnięcia oraz zbyt gruba warstwa nanoszonej powłoki znacznie spowalniają schnięcie i utwardzanie powłoki malarskiej. W przypadku litych powierzchni zawsze używaj materiału z jednej partii produkcyjnej. Przy użyciu tej samej partii produkcyjnej gwarantowany jest ten sam odcień koloru. Rodzaj, powierzchnia i dotychczasowe malowanie drewna wpływa na ostateczny odcień powłoki, dlatego zalecamy wykonanie malowania próbnego przed ostatecznym nałożeniem.
Typowy system nanoszenia	Nakładanie na suchy, wcześniej przygotowany podkład. Dokładnie wymieszać przed użyciem! Lazura nie musi być rozcieńczana, gotowa do użycia. Minimalna temperatura podczas aplikacji wynosi 7 °C. W przypadku stosowania w pomieszczeniach należy zastosować 1 do 2 warstw, na zewnątrz 3 warstwy. Bezbarwny odcień jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Kolejne warstwy nanosi się w odstępie 24 h. Aby równomiernie uwytłuszczyć słoje drewna, należy zetrzeć namoczoną lazurę suchą szczotką lub ściereczką po 10-15 minutach. Aby uzyskać wysoki połysk, do pokrycia powierzchni można zastosować LAZUROL LAK S1002 lub naturalny odcień LAZUROL GOLD S1037. Aby poprawić odporność podłogi LAZUROL S1020.
Metoda aplikacji	Pędzel
Bezpieczeństwo i higiena pracy	Postępuj ostrożnie. Przed użyciem przeczytaj kartę charakterystyki i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i przepisami bezpieczeństwa. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przestrzegaj podstawowych zasad higieny. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania tego produktu. Unikaj kontaktu z oczami, skórą lub ubraniem. Nosić rękawice ochronne, ochronę oczu, odzież ochronną. Zapewnić wydajną wentylację w miejscu pracy.
Opakowania	0,75 l; 2,5 l; 4 l; 9 l; 16 l
Magazynowanie	Produkt zachowuje swoje działanie przez 5 lat od daty produkcji, w oryginalnym nieotwartym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 5 do 25 °C. Ciecz łatwopalna II. klasa zagrożenia.
Utylizacja opakowań i odpadów	Zużyte, właściwie opróżnione opakowanie należy zutylizować w punkcie zbiórki odpadów. Opakowania z pozostałościami produktu należy zutylizować w miejscu wyznaczonym przez gminę do usuwania odpadów niebezpiecznych lub przekazać osobie upoważnionej do postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Zobacz także kartę charakterystyki.

Dane te są dane orientacyjne, a ich dokładność jest uzależniona od właściwości różnych materiałów i nieprzewidzianych efektów podczas przetwarzania. Lakiernik odpowiedzialny jest za prawidłowe korzystanie z produktu zgodnie z instrukcją użytkowania i właściwym zastosowaniu systemu powłokowego, tzn. musi zawsze oceniać wszystkie wnioski i warunki przetwarzania, które mogłyby mieć wpływ na końcową jakość wykończenia powierzchni. Zalecamy zatem osobie aplikującej zawsze wykonać test na określone warunki i zastosowanej powierzchni. Powyższe dane są danymi, które wpływają na specyficzne warunki pracy, a zatem nie stanowią prawnej pretensji. Informacje poza zakresem karty katalogowej powinny być konsultowane z producentem. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia.