

str. 1



Skład Roztwór modyfikowanych alkidowych żywic w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem wysychających olejów, wosku i dyspersji przezroczystych tlenków żelaza.

Właściwości i zastosowanie LAZUROL GOLD S1037 jest przeznaczony do długotrwałego ochronnego lakierowania miękkiego i twardego drewna narażonego na warunki atmosferyczne oraz do elementów znajdujących się we wnętrzach. Tworzy skuteczną (dekoracyjną) powłokę ochronną na powierzchni drewna, która podkreśla fakturę drewna i jednocześnie wzmacnia oraz chroni je przed wilgocią i promieniowaniem UV przez długi czas. Lazura ma doskonałe właściwości aplikacyjne, nie pęka a odcienie kolorów na dużych powierzchniach są dobrze połączone. Lazura nie jest przeznaczona do rzeczy, które mają bezpośredni kontakt z żywnością, paszą i pitną wodą oraz do lakierowania mebli dziecięcych i zabawek.

- ◆ Długotrwała ochrona drewna
- ◆ Nie spływa przy aplikacji
- ◆ Efektowny dekoracyjny wygląd

Przykłady zastosowania Podkład: drewno
Zastosowanie: wewnątrz, zewnątrz
Przykłady: meble ogrodowe, drewniane osłony, sufity, wykładziny ściennie i sufitowe, ogrodzenia, chaty i domy drewniane, okna i drzwi

Odcień T000 bezbarwny, T020 kasztan, T021 orzech, T022 palisander, T023 teak, T024 cedr, T060 pinia, T062 sosna, T064 buk, T065 modrzew, T080 mahoń.

Produkt jest również jako baza do tonowanie w systemie BALMIX. Inne odcienie kolorów są przygotowywane w systemie BALMIX.

Właściwości fizyczne	Konsystencja	tiksotropowa
	Zawartość substancji nielotnych	min. 50 % wag.
	Zawartość substancji nielotnych	46 % obj.
	Temperatura zapłonu	>62 °C
	Gęstość	920 kg/m ³

LZO, TOC	LZO: 0,42 kg/kg	TOC: 0,36 kg/kg
	Kategoria: A/e	Próg: VOC (2010): 400 g/l
	Max. Zawartość VOC gotowa do użycia : 399 g/l	

Właściwości suchej powłoki	Połysk	stopień 4-5
	Twardość wahadłem	min. 10 % po 5 dniach

Schnięcie Zasychanie stopień 2 (wydajność powłoki 150 g/m²) maks. 24 godziny (23 °C)

Wydajność teoretyczna 17 m²/l w zależności od chłonności podłoża.

Rozcieńczanie BALTECH S6006 (do mycia narzędzi)

Przygotowanie podłoża Nanosi się po dokładnym rozmieszaniu na suche, bez rosy drewno o wilgotności najwyżej 12 %, po usunięciu resztek żywicy.

Drewno o podwyższonej zawartości żywicy (modrzew, sosna), wcześniej należy usunąć wszystkie wypływy żywicy, np. przez nitro rozcieńczalnik BALTECH C6000. Wstępna obróbka drewna zależy od jakości ogólnego wyglądu ostatecznego wykończenia z drewna i żywotność powłoki systemu malarskiego. Powierzchnię drewna najpierw zaimpregnować odpowiednim środkiem impregnującym (do wnętrza) bezbarwny LAZUROL CLASSIC S1023, na zewnątrz LAZUROL PODKŁAD IMPREGNACYJNY S1033, który ochroni drewno przed atakiem grzybów, pleśni i owadów. W następnym kroku należy

przeszlifować powierzchnię drewna drobnym papierem ściernym, a następnie nałożyć cieńką warstwę lazury. W przypadku farb renowacyjnych należy usunąć z drewna grube, niespójne stare warstwy np. poprzez szlifowanie.

**Warunki
nanoszenia**

Temperatura powietrza i podłoża podczas nanoszenia powinna być w zakresie 10 °C do 25 °C, względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 75 %, temperatura i względna wilgotność powietrza nie powinny być mierzone w bezpośredniej bliskości malowanego podłoża. Niższa temperatura i większa względna wilgotność podczas nanoszenia i schnięcia oraz zbyt gruba warstwa nanoszonej powłoki znacznie spowalniają schnięcie i utwardzanie powłoki malarskiej.

W przypadku litych powierzchni zawsze używaj materiału z jednej partii produkcyjnej. Przy użyciu tej samej partii produkcyjnej gwarantowany jest ten sam odcień koloru. Rodzaj, powierzchnia i dotychczasowe malowanie drewna wpływa na ostateczny odcień powłoki, dlatego zalecamy wykonanie malowania próbnego przed ostatecznym nałożeniem.

**Typowy system
nanoszenia**

Nakładanie na suchy, wcześniej przygotowany podkład. Dokładnie wymieszać przed użyciem! Lazura nie musi być rozcieńczana, gotowa do użycia. Minimalna temperatura podczas aplikacji wynosi 7 °C. Lazurę nakładać w kierunku rysunku drewna w 2 do 3 warstwach, druga warstwa może być nakładana po 6 godzinach. Następne powłoki możliwe są do przemalowania max po 24 godzinach.

Metoda aplikacji

Pędzel, wałek

**Bezpieczeństwo i
higiena pracy**

Postępuj ostrożnie. Przed użyciem przeczytaj kartę charakterystyki i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i przepisami bezpieczeństwa. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przestrzegaj podstawowych zasad higieny. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania tego produktu. Unikaj kontaktu z oczami, skórą lub ubraniem. Nosić rękawice ochronne, ochronę oczu, odzież ochronną. Zapewnić wydajną wentylację w miejscu pracy.

Opakowania

0,75 l; 2,5 l

Magazynowanie

Produkt zachowuje swoje działanie przez 5 lat od daty produkcji, w oryginalnym nieotwartym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 5 do 25 ° C. Ciecz łatwopalna II. klasa zagrożenia.

**Utylizacja
opakowań i
odpadów**

Zużyte, właściwie opróżnione opakowanie należy zutylizować w punkcie zbiórki odpadów. Opakowania z pozostałościami produktu należy zutylizować w miejscu wyznaczonym przez gminę do usuwania odpadów niebezpiecznych lub przekazać osobie upoważnionej do postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Zobacz także kartę charakterystyki.

Dane te są dane orientacyjne, a ich dokładność jest uzależniona od właściwości różnych materiałów i nieprzewidzianych efektów podczas przetwarzania. Lakiernik odpowiedzialny jest za prawidłowe korzystanie z produktu zgodnie z instrukcją użytkowania i właściwym zastosowaniu systemu powłokowego, tzn. musi zawsze oceniać wszystkie wnioski i warunki przetwarzania, które mogłyby mieć wpływ na końcową jakość wykończenia powierzchni. Zalecamy zatem osobie aplikującej zawsze wykonać test na określone warunki i zastosowanej powierzchni. Powyższe dane są danymi, które wpływają na specyficzne warunki pracy, a zatem nie stanowią prawnej pretensji. Informacje poza zakresem karty katalogowej powinny być konsultowane z producentem. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia.